

OROMEL 522

ÉMAIL ALKYDE ANTIROUILLE

Émail synthétique satiné antirouille de type alkyde et à séchage rapide pour la protection intérieure et extérieure. Traitement pour le fer et l'acier, particulièrement adapté à la peinture de machines industrielles et agricoles (tracteurs, cabines et tous types de surfaces métalliques).

Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	100 – 180" (selon couleur)
Poids spécifique	1,00 – 1,30 g/mL (selon couleur)
Solides	55 – 65 % (selon couleur)
Couleur	Blanc
Performance	8 – 10 m ² /L (130 – 160 g/m ²)
Aspect dans l'emballage	Liquide visqueux
Aspect du film sec	Émail satiné à séchage rapide
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25 °C
Brillance	30 – 50%
Adhérence	100 % (Max : GT0)
Degré de raffinement	≤15 µm

Utilisation du produit

Support	Tout type de surfaces convenablement apprêtées
Préparation du support	Les surfaces en fer doivent être correctement désoxydées et dégraissées avant l'application de la couche d'apprêt. En général, les surfaces à peindre doivent être propres et sèches.
Préparation du produit	Avant l'application, bien homogénéiser le produit à l'aide d'une spatule
Système d'application	Pinceau, Rouleau, Pistolet pneumatique, Pistolet airless
Dilution	Application au pinceau / rouleau : Ne pas diluer ou max. 3% avec ORODIS 719 Application au pistolet : Avec 15 – 25 % d'ORODIS 716 ou ORODIS 717
Application	Appliquer 2 couches de 45 – 55 µm sèches
Séchage / durcissement	Sec au toucher : 30 – 40 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le grammage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Deuxième couche	18 – 24 heures
Nettoyage	ORODIS 719

Système recommandé

Système recommandé	Apprêt	Couche Intermédiaire	Finition
Fer, Acier	OROPRIMER 420	OROMEL 522	OROMEL 522

Informations supplémentaires

Sécurité	Consulter l'étiquetage de l'emballage. Pour en savoir plus, demandez la Fiche de Sécurité
Temps de stockage	1 an

Les informations reprises dans la fiche technique et les conseils qui en découlent sont le résultat de nos meilleures connaissances, de notre savoir-faire et de notre pratique et doivent être comprises comme des consignes à suivre, sans obligation de notre part. Les valeurs indiquées dans cette fiche sont des données indicatives et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Le client peut et doit procéder à un examen des produits fournis par nous, en vérifiant leur adéquation et leur capacité pour les finalités à obtenir. L'application correcte, l'utilisation adéquate, les variations des conditions de travail, etc., échappent totalement à notre contrôle, et le client en est donc responsable. De tout ce qui précède, il est entendu que nous garantissons pleinement la qualité de nos produits, en conséquence de l'engagement de vente et de fourniture acquis précédemment.

Produit	Code article	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROMEL 522	05R522XXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Toutes les précédentes	1/1	FR