

# OROMEL 524

## LAQUE ALKYDE

Laque alkyde brillant à séchage rapide, pour la protection intérieure et extérieure des surfaces métalliques. Particulièrement approprié pour peindre machines industrielles et agricoles (tracteurs, cabines et toutes les surfaces métalliques).

### Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	100-180" (selon couleur)
Masse volumique	0.98-1.25 g/cc (selon couleur)
Extrait sec	55-60%
Couleur	Blanc, et de bases par la machine à teinter
Rendement	12-17 m <sup>2</sup> /L (70 – 100 g/m <sup>2</sup> )
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Film brillant avec un tendu parfait
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	>90%
Adhérence	100% (Max: GT0)
Finesse	≤15 µm

### Utilisation du produit

Support	Tous types de surfaces métalliques convenablement apprêtées
Préparation du support	Le fer doit être désoxydé (ponçage ou sablage), dégraissé et sec. En avant d'appliquer l'impression
Préparation du produit	Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule
Système d'application	Brosse, Rouleau, Pistolet aérogaphique
Dilution	10-20% ORODIS 716
Application	1 – 2 couches à 25-35 µm secs
Séchage	Sec au toucher: 30-45 minutes Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Recouvrable	18-24 heures
Nettoyage	ORODIS 713

### Processus recommandé

### Apprêt

### Finition

Fer	OROPRIMER 420	OROMEL 524
Aluminium, galvanisé	OROPRIMER 443	OROMEL 524

### Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez la Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
OROMEL 524	05R524XXXZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR