

ORODUR 930

VERNIS POLYURÉTHANE POUR BOIS

Vernis polyuréthane, incolore. Finition mate. Résistance à l'abrasion. Recommandé pour le vernissage des parquets, sols en bois et surfaces de bois intérieur en général. Llessivable et à faible odeur.

Paramètres physiques

Viscosité (coupe Ford n°4)	40-70")
Masse volumique	0.87-0.91 g/mL
Extrait sec	48-52%
Couleur	Incolore
Rendement	10-14 m ² /L (70-90 g/m ²)
Aspect en pot	Liquide visqueux
Aspect du feuil sec	Film incolore transparent et mat
Stabilité (sans ouvrir l'emballage)	12 mois à 10 – 25°C
Brillance	<15%
Adhérence	100% (Max : GT0)

Utilisation du produit

Supporte	Bois intérieur
Preparación del soporte	Les surfaces à peindre doivent être propres, sèche et sans cires selon NTE-RPP-43. Bois ancien ou avec cires doit être poignarder . Bois déjà verni avec ORODUR poncer et dépolvoier
Preparación del producto	Bien mélanger le contenu du pot avec une spatule avant d'appliquer
Sistema de aplicación	Brosse, Rouleau, Pistolet pneumatique,
Dilución	Jusc'a 10% avec'ORODIS 719.
Aplicación	Appliquer une première couche d'ORODUR 935 avec une dilution jusc'a 10%-pour bien sceller le pore et après 2 couches sans dilution.Laisser sécher 48 heures avant utilisation.
Secado/curado	Sec au toucher : 5-7 heures Le temps de séchage est fortement influencé par le dosage, le type et l'état du support et les conditions environnementales.
Repintado	12 heures
Limpieza	ORODIS 719 ou White Spirit

Processus recommandé	Apprêt	Couche intermédiaire	Finition
Bois	ORODUR 935	ORODUR 930	ORODUR 930

Information complémentaire

Sécurité	Consultez l'étiquetage des emballages. Pour plus d'informations demandez Fiche de Données de Sécurité.
Conservation	12 mois

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
ORODUR 930	09R93000ZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/1	FR