



# INTÉRIEUR

## PARQUET – PLANCHER EN BOIS



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis monocomposant à l'eau à base de résines de polyuréthane, spécialement conçu pour le vernissage des sols et parquets en bois. Non inflammable et pratiquement inodore. Finitions disponibles : mat, satiné et brillant.

### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

- Facile à appliquer au pinceau et au rouleau (à poils courts).
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Excellente résistance chimique aux produits ménagers.
- Bonne résistance à l'usure et aux rayures.
- Faible odeur pendant l'application.
- Permet le nettoyage des outils de travail à l'eau.



## CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Coupe Ford N°4 (PE-09)	23".
Solides du mélange (PE-05):	28%.
pH (PE-23):	7,8
Résistance à l'abrasion Taber (PE-28, usure après 25 c.) :	10-15 mg.
Aspect dans le bidon	Liquide fluide d'aspect laiteux.
Aspect du film sec	Transparent.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	12 mois.

## APPLICATION

**Support et préparation :** Bois préalablement ébauché avec des abrasifs de grains 30-36, puis affiné avec des grains 60 et 80. Enlever les résidus de ponçage en soufflant ou à l'aide d'un chiffon. Nous recommandons l'utilisation de types de bois dont les résultats sont pleinement confirmés. L'introduction de nouveaux types de bois sur le marché exigera des essais préalables pour valider leur adéquation aux exigences requises.

**Application :** Le produit est prêt à l'emploi. Agitez pour garantir l'uniformité du produit. Appliquez une couche de 90 g/m<sup>2</sup> selon l'une des méthodes traditionnelles (pinceau, rouleau ou pistolet). Pour favoriser le séchage, évitez l'application dans des environnements froids et humides. Maintenez le produit à température ambiante (20-25°C). Si nécessaire, diluez avec de l'eau (de préférence déminéralisée).

### Temps de séchage :

Séchade	1-2h
Lissage et Repeindre	3-6h

*\*Le temps de séchage est grandement influencé par le grammage, le type de support et les conditions environnementales pendant le séchage.*

Il est recommandé de fournir une certaine ventilation dans la pièce d'application afin de faciliter l'évaporation de l'eau, d'éviter les surcharges et de favoriser le séchage. Après l'application de la dernière couche, laissez passer au moins 48 heures pour obtenir une résistance optimale aux rayures.

**Nettoyage :** Utiliser de l'eau. Ne pas verser les déchets dans les égouts. Si le matériau est sec, utiliser de l'acétone pour le nettoyage.

## PRÉSENTATION :



FINITION  
BRILLANT  
SATINÉE  
MATE

### 490 INCOLORE

**OBSERVATIONS :** INTÉRIEUR PARQUET-PLANCHER EN BOIS combine les avantages du vernissage à l'eau (faible odeur, faible teneur en solvants, etc.) avec d'excellentes performances chimiques et mécaniques (abrasion, frottement et rayures). Il est recommandé d'appliquer la dernière couche après une nuit de séchage.