



FICHE TECHNIQUE

Page 1 sur 2



IRUXIL DECK

Facile d'entretien
Protection efficace contre les
conditions extérieures
Antidérapant*



DESCRIPTION DU PRODUIT

Imprégnant aqueux colorer, capable de pénétrer de manière excellente dans les bois d'origine **tropicale**. Il remplace avec succès certains huiles qui nourrissent le bois mais ne lui apportent pas une protection efficace contre les rayons du soleil et, par conséquent, contre sa dégradation. Il rehausse sa beauté naturelle en le colorant et le protégeant contre le grisaillement causé par la photo-dégradation. Non inflammable, il est conforme à la réglementation sur la santé et l'environnement.

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Application très facile au pinceau, au rouleau à poils courts et/ou à la projection aérogaphique.
Protection efficace contre les éléments atmosphériques (conditions extérieures).
Hydrofuge et nourrit le bois.
Bonne élasticité et adhérence.
Grande stabilité de couleur face aux rayons UV du soleil.
Séchage rapide sur les bois tropicaux.
Absence d'odeurs lors de l'application.



CARACTÉRISTIQUES

Viscosité Coupe Ford N°4	12"
Poids spécifique	1,050 g/cm ³ .
Aspect dans le bidon	Fluide liquide.
Aspect du film sec	Couleur s/m.
Stabilité des contenants non ouverts (stocker à l'abri du gel)	24 mois.
Rendement	12-16 m ² /l (2X60-80 gr/m ²)
Temps de séchage (100 g/m ² a 20°C et 60% de H.R)	1-2 h pour repeindre entre les couches.
Dérapage UNE-ENV 12633	Classe 3*, adapté pour terrasse extérieure

APPLICATION

Support et préparation : Applicable sur tous types de bois adaptés pour terrasse extérieure (Ipé, Cumarú, etc.). Le bois doit être propre de toute poussière et saleté, sans aucune couche de vernis ou de peinture pour favoriser une bonne pénétration et adhérence du produit sur le substrat. Ne pas appliquer sur des bois contenant plus de 15% d'humidité.

Application : Le produit est prêt à l'emploi. Agiter pour assurer l'uniformité de la couleur. Appliquer 2 couches de 60 à 80 g/m². Pour une meilleure finition, appliquer dans le sens du grain du bois. Poncer légèrement entre les couches à des intervalles de 1 à 2 heures. Éviter l'application dans des environnements froids et humides. Si nécessaire, diluer avec de l'eau.

**Pour obtenir la classe 3 de dérapage, appliquer une couche supplémentaire de 60 à 80 g/m² de IruXil Deck 490 Incolore Antidérapant.*

Entretien : Il doit être effectué dès que des dommages ou des signes de dégradation sont observés, en fonction du trafic, plus ou moins fréquemment, au moins une fois par an. Un léger ponçage, nettoyage des résidus, puis l'application d'une nouvelle couche de produit devraient suffire.

Nettoyage : Utiliser de l'eau. Ne pas verser les déchets dans les égouts.

PRÉSENTATION *:



OBSERVATIONS : La durabilité maximale est obtenue avec les teintes les plus intenses (Châtaigne, Noyer et Noyer Foncé). La teinte Incolore est recommandée pour une utilisation intérieure ou extérieure uniquement si elle est combinée avec les autres couleurs.