


URAPAST W

PÂTE PIGMENTAIRE

Gamme de pâtes pigmentaires à base d'eau, hautement concentrées et offrant une large compatibilité avec tous les types de résines à base d'eau.

Description du produit	
Fort pouvoir de pigmentation	
Facilité d'incorporation dans divers vernis.	
Exemptes de métaux lourds. Conforme à la norme EN 71-3.	
Adaptées à la création de systèmes de teinture basés sur différents types de systèmes de distribution.	
Pâtes pigmentaires conformes au label ECOLABEL de l'UE.	

Liste de pâtes concentrées						
Ref.	Couleur	Densité gr/cm ³	C.I.	% Pigment	Résistance aux intempéries (orientation 45° sud (après 7 ans)	
					Tonalité Pleine	Tonalité Pastel
1026	Blanc	2,30	PW-6	75	5	5
0013	Jaune oxyde transparent	1,32	PY-42	32	5	5
0032	Rouge oxyde transparent	1,32	PR-101	32	5	5
913	Jaune Oxyde	1,72	PY-42	55	5	5
914	Jaune moyen	1,19	PY-74	50	5	4
915	Jaune citron	1,88	PY-184	55	5	5
920	Orange	1,22	PO-36	45	5	4
930	Rouge intense	1,24	PR-254	50	5	4-5
932	Rubis *	1,40	PR-48:4	30	4	-
933	Rouge oxyde	2.02	PR-101	65	5	5

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
URAPAST W	13009000000	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	1/2	FR

934	Magenta	1.20	PR-122	43	5	4
950	Vert	1.46	PG-7	35	5	5
960	Bleu	1.17	PB-15:4	30	5	5
961	Violet	1.33	PV-23	30	5	5
971	Noir	1.21	Pbk-7	35	5	5

*Exclusivement pour usage intérieur.

Incorporation

Peser la base choisie pour la pigmentation, ajouter la/les pâte(s) concentrée(s) correspondante(s) et agiter jusqu'à homogénéisation du mélange. Utiliser des contenants résistants à la corrosion (acier inoxydable, plastique). Procéder à un filtrage avec un filtre approprié (maille de 100 microns). Selon la nature du pigment ou du mélange de pigments à utiliser, le dosage des pâtes peut être de l'ordre de 5 à 15 % du vernis choisi (exemple : 15 parties de pâte pour 85 parties de vernis). Un surdosage peut affecter les propriétés finales du produit.

Observations

Les différentes bases concentrées composant la gamme Urapast W-, mélangées entre elles, permettent de reproduire facilement l'ensemble des teintes spécifiées dans les chartes RAL et NCS.

Urapast W-932 Rubis exclusif pour usage intérieur. Urapast W-914 Jaune Moyen, W-920 Orange et W-934 Magenta offrent une durabilité intermédiaire dans les tons pastel. Les autres tons offrent une grande durabilité en extérieur. Pour les tons bois sur les produits de menuiserie extérieure, l'utilisation de W-0013 et W-0032 est recommandée en raison de leur capacité d'absorption des UV.

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir – faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'applicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc. sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.

Produit	Code produit	Marque	Auteur	Date	Version	Remplace	Page	Langue
URAPAST W	13009000000	OROPAL	IRURENA GROUP	05.01.24	1	Tous les précédents	2/2	FR