

PRIMER PLUS

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis monocomposant à base de résines polyuréthanes en dispersion aqueuse particulièrement formulé comme fond pour des planchers et parquets en bois. Il n'est pas inflammable et est pratiquement inodore.

Il est classifié d'accord a la législation pour l'Air Intérieur avec A+



CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Application facile à la machine à rouleaux et à brosse.
- Séchage rapide.
- Ponçages manuel et automatique faciles.
- Bonne coloration du bois.
- Maintenir une tone neutre du bois, en particulier dans le chêne.
- Bonne adhérence.
- Pas jaunissement.
- Permet la possibilité de nettoyer les utiles de travaille avec de l'eau.

CARACTERISTIQUES

Viscosité Coupe Ford N°4	20"
Densité	1,04 g/cm3
Extra-sec	35,5%
pH-	7.1
Aspect dans l'emballage	Liquide laiteux.
Couleur du film sec	Transparent.
Stabilité en emballage d'origine non entamé	Minimum 6 mois.
Rendement	10-15 m2/l
Temps de séchage à 20°C (Pour 100 gr/m2)	
Hors poussières	30 min.
Sec au toucher	60 min.
Sec pour égrenage	4 heures
Recouvrable	>4 heures

APPLICATION

Support : Des bois massifs et des plaqués. Ne pas appliquer sur des bois à plus de 12% d'humidité (Norme UNE 56810-86).

Préparation : Support s'égrener. L'égrenage doit se faire avec des grains à numéros élevés pour avoir un meilleur garnissage. Le support doit être nettoyé des restes de graisse et de l'égrenage.

Application : Le vernis est livré à la viscosité d'application. On doit utiliser des vêtements et outils adéquats. Il est mieux de tempérer le produit avant de l'application (20°C). Dans le cas de dilution, il faut utiliser de l'eau. On peut appliquer 1-2 couches de 100-120 gr/m2 en égrenant entre couches avec du grain >200.

Séchage : Le temps de séchage est très déterminé par le grammage, le support et les conditions de l'air pendant le séchage. On recommande de donner quelque ventilation au lieu d'application pour faire plus facile à l'eau de s'évaporer, en évitant des saturations d'eau et faire le séchage plus facile.



Égrenage : L'égrenage peut se faire manuellement ou par machines à égrener. C'est mieux de faire un doux ponçage entre les couches avec du grain 280 ou supérieur.

Nouvelles couches : Des nouvelles couches doivent s'appliquer après 4 heures de séchage.

COMMENTAIRES : Vernis de fond remarquable par son humectation du bois. Son comportement neutre vers les tannins évite des taches sur des bois sensibles, en particulier sur du chêne, en améliorant la couleur et les veines naturels du bois. En plus, ce produit offre un séchage rapide et un ponçage très facile. On recommande de faire la finition avec des vernis hydro IKI PARKET.

IRURENA GROUP Ctra. de Tolosa s/nº. Apdo 30 20730 Azpeitia - Guipúzcoa - Espagne

Bien que les informations contenues dans cette fiche technique et les conseils qui en découlent, viennent de notre savoir-faire, ils doivent être suivis sans engagement de notre part. Les valeurs numériques contenues dans cette fiche technique sont approchées et ne doivent pas être considérées comme des données fixes. L'aplicateur doit vérifier et essayer les produits fournis pour qu'ils correspondent bien au résultat désiré. L'utilisation correcte, les variations des conditions d'application, etc...sont totalement hors de nos possibilités de contrôle, cela signifie que le client doit se porter garant de ces démarches. Ce document n'est pas contractuel.