

OROPRIMER 105

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA

Imprimación acrílica en base acuosa mate lavable para la preparación de techos, paredes y en general todas las superficies de mampostería interior. Especialmente diseñado para aplicar sobre pladur. Ofrece una buena blancura y una excelente cubrición.

Parámetros físicos

Viscosidad (Brookfield $sp6$ 10rpm)	18000 – 23000 cpoise	
Peso específico	1,54 – 1,58 g/mL	
Sólidos	62%	
COV	<30 g/L	Valor límite (2010) según la directiva 2004/42/CE para este producto (sub. cat. A/a): 30 g/L
Color	Blanco	
Rendimiento	8 – 10 m ² /L	(185 – 150 g/m ²)
Aspecto en el envase	Líquido viscoso	
Aspecto de la película seca	Acabado mate, cubriente y lavable	
Estabilidad (sin abrir el envase)	12 meses a 10 – 25°C	
Brillo	<3%	

Uso del producto

Soporte	Cemento, hormigón, yeso... (no aplicar sobre cola, temple o cal)
Preparación del soporte	La superficie debe estar seca, bien fraguada, sin manchas, salitre, arenas o fisuras. Conforme a NTE-RPP-24.
Preparación del producto	No pintar por debajo de 5°C, ni con tiempo lluvioso. Homogeneizar bien el producto antes de su utilización.
Sistema de aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola neumática, Pistola airless
Dilución	Hasta un 10% con agua (la primera mano)
Aplicación	Una mano diluida al 10% para que penetre bien.
Secado/curado	Seco tacto: 30 minutos El tiempo de secado está muy influido por el gramaje, el tipo y condición del soporte y las condiciones ambientales.
Repintado	4 – 6 horas
Limpieza	AGUA

Sistema recomendado

Sistema recomendado	Imprimación	Acabado
Yeso, Hormigón	OROPRIMER 105	Gama OROPLASTIC

Información adicional

Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	1 año

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar al cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.

Producto	Código artículo.	Marca	Autor	Fecha	Versión	Reemplaza	Página	Idioma
OROPRIMER 105	01R105XXXZZZ	OROPAL	IRURENA GROUP	08.01.24	1	Todas las anteriores	1/1	ES